

产品代码：800

合成纸/C-01/白格拉辛



应用

- 最低贴标温度：-5℃
贴标 24h 后，适用的环境温度：-20℃~100℃
- 适用于高品质的日化、个人护理标签
- 适用于耐久性防潮要求的工业标签，如油桶标签
- 若用于直径小于 30mm 小瓶体贴标，需测试确认
- 不推荐用于表面不规则曲面、易变性的基材

印刷及加工

- 适用于常规印刷方式
- 适用于高品质的烫金
- 适用于满版印刷
- 适用于热转移打印

储存期及条件

在温度 $23 \pm 2^\circ\text{C}$ 、相对湿度 $50 \pm 5\%$ 的情况下，可储存一年。

面材

一款表面有卓越的适印性涂层的哑光聚丙烯薄膜

指标	参数	单位	方法
厚度	$75 \pm 5\%$	μm	GB/T 451.3
白度	92	%	GB/T 7974

胶黏剂

通用永久性膜类丙烯酸乳剂胶

底材

超级压光的白色格拉辛

指标	参数	单位	方法
克重	$60 \pm 5\%$	g	GB/T 451.2
厚度	$53 \pm 5\%$	μm	GB/T 451.3
撕裂度	≥ 300	mN	GB/T 455

力学性能

指标	参数	单位	方法
初粘力	≥ 8	N	FTM9, ss
90° 剥离力 (20min)	≥ 5	N/25mm	FTM2, ss

声明：

- 所有有关材料的说明、技术信息及应用推荐是基于我们认为可信的测试结果，但不构成一种担保。所有产品的售出均应由客户在最终使用环境下进行测试，以确认是否符合该使用环境的要求，确定选择购买何种材料。
- 我们公司有责任保留最终解释权。